


C形半丸鋼 SUS304

■単位：mm

サイズ W×R ₁	長さ	kg/P	表面肌
50×25	5,500	38.5	●

R ₁	R ₂	W ₁	W ₂	W ₃	r ₁	r ₂	h ₁
25	13	50	45	23	16	3	7

※在庫状況につきましては、お問い合わせください。




半丸鋼 SUS304

■単位：mm

サイズ W×R	長さ	kg/P	表面肌
30×15	4,000	11.5	●
40×20	4,000	20.3	●
50×25	4,000	31.0	●
60×30	4,000	45.0	●

※在庫状況につきましては、お問い合わせください。




コンプレッションバー SUS304

■単位：mm

サイズ W×t	長さ (L)	R	kg/M	表面肌
■ 32×16	5,500	8	3.84	●
■ 38×16	5,500	8	4.60	●
■ 40×16	5,500	8	4.85	●
■ 40×22	5,500	11	6.55	●
65×16	5,500	8	8.02	●

※在庫状況につきましては、お問い合わせください。

■は受注生産



ステンレス鉄筋バー SUS304-SD JIS G 4322

※メーカー取寄

■単位：mm

呼び名	公称直径 mm	公称周長 cm	公称断面積 cm ²	節の平均間隔の 最大値 mm	節の高さ		節のすき間の 和の最大値 mm	節の軸線との 角度の 最小値(度)	単位質量 kg/m SUS304-SD	表面肌
					最小値 mm	最大値 mm				
D10	9.53	3.0	0.7133	6.7	0.4	0.8	7.5	45	0.566	●
D13	12.7	4.0	1.267	8.9	0.5	1.0	10.0		1.00	●
D16	15.9	5.0	1.986	11.1	0.7	1.4	12.5		1.57	●
D19	19.1	6.0	2.865	13.4	1.0	2.0	15.0		2.27	●
D22	22.2	7.0	3.871	15.5	1.1	2.2	17.5		3.07	●
D25	25.4	8.0	5.067	17.8	1.3	2.6	20.0		4.02	●

※上記数値は参考値になります。 ※在庫状況につきましては、お問い合わせください。

六角棒 SUS303・304

★★マークはメーカー取寄

■単位：mm

対辺×長さ mm	kg/m	表面肌	対辺×長さ mm	kg/m	表面肌	対辺×長さ mm	kg/m	表面肌
★★ 5×2,000	0.172	S	17×4,000	1.98	S	32×4,000	7.03	S
★★ 6×2,000	0.247	S	19×4,000	2.48	S	★★ 35×4,000	8.41	S
★★ 7×2,000	0.337	S	21×4,000	3.03	S	★ 36×4,000	8.90	S
8×4,000	0.440	S	★ 22×4,000	3.32	S	★★ 38×4,000	9.92	S
★ 9×4,000	0.556	S	23×4,000	3.63	S	★★ 41×4,000	11.5	S
10×4,000	0.687	S	24×4,000	3.96	S	★★ 46×4,000	14.5	S
11×4,000	0.831	S	★ 26×4,000	4.64	S	★★ 50×4,000	17.2	S
12×4,000	0.989	S	★ 27×4,000	5.01	S	★★ 55×4,000	20.8	S
13×4,000	1.16	S	★ 29×4,000	5.78	S	★★ 60×4,000	24.9	●
14×4,000	1.35	S	30×4,000	6.18	S	★ 65×4,000	29.0	●

※関東地区のSUS303は長さ2,100mm、4,100mmです。 ※対辺60・65は固溶化熱処理酸洗仕上 (h-13)

★=304 ★=303

六角棒外径許容差基準表 h-12仕上げ

製品寸法 mm	外径公差+0-公差	製品寸法 mm	外径公差+0-公差
3.01~ 6.00	120/1,000	18.01~30.00	210/1,000
6.01~10.00	150/1,000	30.01~50.00	250/1,000
10.01~18.00	180/1,000	50.01~55.00	300/1,000

